

NEW GENERATION OIL
1 LAAG
1 COMPONENT

Basin[®]

since 1956



UNIK OIL ^{green} +
UK-XXX+

GEBRUIKSAANWIJZING



Basin ChemEco nv
Gravestraat 7A
B-8750 WINGENE
T : +32 51 65 00 10
F : +32 51 65 81 05
info@basin.be

www.basin.be



UNIK OIL ^{green} +


UK-XXX+

GEBRUIKSAANWIJZING 2/4

Volg onderstaande stappen om het beste resultaat te bekomen. **Belangrijk: lees de technische fiche alvorens gebruik.**

Stap 1 - Condities

Het is aangeraden om de olie aan te brengen bij een hout- en kamertemperatuur van 13 tot 25 °C. De relatieve luchtvochtigheid van de kamer moet tussen de 40 en 60 % liggen (WTCB). Het is zeer belangrijk om het hout te laten acclimatiseren aan dezelfde temperatuur als in dewelke het afgewerkt zal worden. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is en vermijd sterke luchtstromen.



Application

Humidity

Stap 2 - Gereedschap

1. Witte katoenen voddens HWZ-073
2. Witte pads HWZ-0122
3. Boenmachine
4. Emmer HWZ-90814 met water



Rag

Pad

Stap 3 - Voorbereiding van het parket

Op nieuw parket/hout: voer altijd een test uit om zeker te zijn dat, in geval van voorbehandelde vloeren, de vloer niet behandeld werd met een fijne laag witte waas, aangezien dit problemen kan veroorzaken bij het afwerken met olie. Op onbehandeld hout volstaat licht schuren met korrel P150.

Op oud parket/hout: schuur de vloer blank met 3 soorten schuurpapier: (1) P16-40 (2) P60-80 en (3) P100-150. Test eerst op een klein stukje alvorens de volledige oppervlakte af te werken.

Let op: als men dit product gebruikt in combinatie met andere chemische producten die gebruikt worden om het hout te verouderen, kan men kleurverschillen van de olie verkrijgen (bijvoorbeeld oranje tinten enz.). Gebruik geen natrium- of kaliumhydroxide aangezien deze chemische kleur niet lichtvast is.

UNIK OIL ^{green} +

UK-XXX+

GEBRUIKSAANWIJZING 3/4

Stap 4.1 - Toepassing / Algemeen




1. Schud de pot UK-XXX+ goed voor gebruik.
1 minuut




2. Giet een kleine hoeveelheid UK-XXX+ in een witte pad HWZ-0122.




3. Breng de UK-XXX+ aan met een boenmachine.



4. Laat de olie inwerken.
1 minuut (max. 10)



5. Veeg de overtollige olie af met een witte katoenen vod HWZ-073 of boenmachine.



5. Dompel de witte katoenen voden en pads onmiddellijk na gebruik onder in water.

Stap 4.2 - Toepassing / Specificaties

1. Breng een kleine hoeveelheid UNIK OIL ^{green}+ aan met een witte katoenen vod HWZ-073 of met een boenmachine voorzien van een witte pad HWZ-0122. 2. Laat deze minimum 1 minuut inwerken en maximum 10 minuten. 3. Veeg nadien de overtollige olie af met een witte katoenen vod HWZ-073 of boenmachine voorzien van een witte pad HWZ-0122. **Let wel:** in geval van exotische houtsoorten altijd eerst ontvetten met INTENSIVE CLEANER AD-9300. Bepaalde exotische houtsoorten zoals Padoek reageren met de olie en zorgen voor een oneven oppervlak.

Indien een extra bescherming gewenst is kan men de UNIK OIL ^{green}+, na 4 dagen drogen, afwerken met HARDWAX, NEUTRALATOR of een vernis uit ons NO VISIBLE-gamma (m.u.v. NO VISIBLE LAVA).



Stir Well



Rag



Pad



Consumption



Temperature



Humidity



Drying Time


UNIK OIL ^{green} +

UK-XXX+

GEBRUIKSAANWIJZING 4/4

Stap 5 - Uitharding

Na 9,5 uren (onder normale omstandigheden / zie Stap 1) is het parket stroo-droog. Lage temperaturen, een lage luchtvochtigheid en overmatige applicatie kunnen de droogtijd van het product nadelig beïnvloeden. De maximale hardheid van het product wordt na 4 dagen bereikt. Vermijd luchtstromen om het drogen te versnellen.



Tips & tricks:

Breng de olie aan in de richting van de vezels (bij manuele applicatie) voor een beter resultaat. Zorg er ook voor dat er ten alle tijde voldoende olie op de vod aanwezig is.

De witte katoenen vodd en pads dienen onmiddellijk na gebruik in water ondergedompeld te worden om spontane zelfontbranding van de olie te vermijden.

Disclaimer:

Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en de toepassingen wordt deze informatie enkel gegeven uit informatief oogpunt. Het is ten eerste aange-raden om in ieder geval zelf te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te voeren. De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een eigen manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als schriftelijk, werd gegeven op uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt echter op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De inhoud van de technische fiches kan op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco nv zonder voorafgaande verwittiging - Basin ChemEco nv is tot slot niet aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien uit het foutief gebruik van het product en het niet correct naleven van de gebruiksaanwij-zingen zoals bv. hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en dergelijke.

Basin ChemEco nv
Gravestraat 7A
B-8750 WINGENE
T: +32 51 65 00 10
F: +32 51 65 81 05
info@basin.be

